

TEHO LEHTINEN KY & CO

PL 354, Tilkankatu 13, FIN - 33101 Tampere
Tel. +358-40-573 0261, 03-364 7340, fax 03-364 0029
teho.lehtinen@teholehtinen.fi, www.teholehtinen.fi

tehon

since 1974

POTMIX ASFALTTIPAikkaUSMASSA

Potmix-asfalttipaikkausmassa on liuotteeton 1-komponenttinen kylmäasfalttimassa nopeisiin ja kestäviin paikkauksiin ilman kuumentamista ja ilman haitallisia päästöjä. Se on heti valmista käyttöön astiasta tai säkistä. Se on tarkoitettu nopeisiin ja kestäviin päällystevaurioiden korjaamisiin. Se soveltuu myös pienikokoisten alueiden asfaltointiin.

Asfalttipaikkausmassa on tuoreena rakenteeltaan pehmeää mutta kovettuu paineen alla ja tekemisessä ilman kanssa. Kovettunut paikkausmassa ei värjäjä eikä tartu. Se toimii yhtä hyvin kesällä sekä talvella.

Tuotetta on kahta eri tyyppiä; ns. **normaali**, jossa murskekoko on 2-8 mm ja kova **Hardtop**, jossa murske on 2-4 mm. Hardtop`in käyttökohteina ovat ensisijaisesti asfaltin painumat, kohdat joissa asfaltti on vielä ehjä.

Hardtop`in tarttuvuutta sileillä ja loivilla täyttökohdilla parantaa Potmix Asfaltprimer, jonka avo aika on n. ½ tuntia +20°C. Tuore Hardtop` jähmettyy kylmässä, pidä se lämpimässä ennen käyttöä. Alustan pitää olla vähintään kuivahko ja puhdas ennen Asfaltprimer`illa sivelyä.

PAKKAUSKOOT

Normaali massa	7 kg ja 20 kg sanko	Hardtop	20 kg sanko
Normaali massa	22 kg ja 500 kg säkki	Asfaltprimer	5 l ja 20 l kanisteri

KÄYTTÖOHJE / normaali paikkausmassa

1. Puhdista korjattava kohta. Jos kuoppa on syvä, täytä se ensin soralla, murskeella tai hiekalla niin, että paikkausmassalla täytettäväksi jää noin 4 cm paksu kerros. 4 cm:n asfaltti kestää raskaankin liikenteen – jos korjattava kohta ei altistu kovalle liikenteelle, ohuempikin kerros voi riittää.
2. Levitä paikkausmassa ja tiivistä se sopivalla työkalulla, kuten jyrällä tai tärylevyllä. Pienet kohdat voi tiivistää raskaasti lyömällä levyä tai lautaa apuna käyttäen. On hyvä tehdä paikkaus keskeltä hieman kuperaksi ja tiivistää sitten keskeltä reunoille päin.

Kylmällä säällä varastoi paikkausmassa lämpimään n. 1 vrk ajaksi ennen käyttöä, jolloin paikkausmassaa on helpompi työstiä.

3. Kun massa on tiivistetty, sen voi heti ottaa käyttöön. Massa kovettuu sitä nopeammin, mitä paremmin se tiivistetään ja mitä enemmän sen päällä ajetaan.

Käyttöturva Normaalissa massassa on pieni määrä bitumia ja pieni määrä petroliliuotetta. Hardtop`issa on hieman bitumia ja petroliliuotteita. Asfaltprimer`issa on pääosa bitumia, muut petroli- ja muita haihtuvia liuotteita. Tuotteet kestävät varastointia kylmässä ja säilyvät käyttökelpoisina suljetussa astiassa 1 vuoden. Tuotteet eivät liukene veteen. Asfaltprimer`in kuljetusluokka on ADR 3, palonarkaa. Muille ei erityisluokkia.

Käytä sopivaa suojavaatetusta, työkasineitä ja suojalaseja suojaamaan ihoa ja silmiä. Asfaltprimer`ia käytettäessä, vältä sen hengittämistä ja avotulta, tuote syttyy helposti.

Tarkemmat Käyttöturvatiiedot saa myyjältä / valmistajalta.