

TEHO LEHTINEN KY & CO

PL 354, Tilkankatu 13, FIN - 33101 TAMPERE
Tel. +358-40-5730 261, 03-3647 340, fax 03-3640 029
teho.lehtinen@teholehtinen.fi, www.teholehtinen.fi

tehon

since 1974

SWEPCON ANTI-RUST COATING

tehon tuote nro 45. Työohjeet nro 2. Swepco.

Swepco Anti-Rust Coating suojaa metallipintoja ilmaston ja kemiallisten aineiden korroosion vaikutuksilta erittäin hyvin ja pitkään. Se tunkeutuu metallin huokosiin, aikaan saaden erinomaisen tartunnan, mikä estää sen irtoamisen, kuoriutumisen tai halkeilun, jonka alla ruoste ei leviä!

Anti-Rust Coating ei tarvitse erillistä pohjamaalia. Se tarttuu ja toimii yhtä hyvin pohja- kuin pintamaalinakin.

Värisävyt: Punainen ja valkoinen.

Käyttökohteita: Yleensä rautametallit, maalaamattomat tai maalatut. Laitteet, poraustornit, laivat, säiliöt, koneet, kulkusillat, rakennusten metalli- ja peltipinnat...

Työohjeet: Pinnan täytyy olla kuiva, puhdas ja kiinteä. Levitys siveltimellä, telalla, kastamalla tai matalapaineruiskulla.

Menekki: Normaali pinnalle menekki on noin 0,10 - 0,16 litraa / m². Astiassa on 25 litraa, joka riittää n. 200 m²:n alueelle yhteen kertaan.

Ohennus: Anti-Rust Coating'ia ei suositella ohennettavaksi. Jos on tarpeen käytä pintamaalin ohentamiseen thinneriä maximi 0,13 litraa : 1 litraan maalia. Jos ohentamista tarvitaan pohjamaalausta tehdessä, voi käyttää lakkabensiiniä tai aromaattista ohennetta. Kysy lisätietoja ohentamiseen edustajalta!

Kuivuminen: Kuivuu normaali olosuhteissa 24 tunnissa käyttöön tai toista käsittelyä varten.

Tuotteen tietoja: Viskoosi, KU 75-85. Paino kg/litra, punainen 1,39, valkoinen 1,43. Kuivumisaika +25 °C; kosketuskuiva 2 h ja täysin kuiva 24 h. Leimahduspiste 40,5 °C. Käyttölämpötila; minimi +7 °C, maksimi 49 °C. Laskennallinen märkäkalvon paksuus 1 litra / m² on 254 ja kuivakalvo 127 mikronia. Ohenne on petrooli tisle.

Käyttöturva: Vältä avointa kosketusta iholle ja silmiin. Ruiskuttaessa käytettävä hengityssuojainta ja suojaavaa työpukua. Vältettävä tuotteen liuoshöyryjen hengittämistä. Tulenarkaa 3 lk. Roiskeet silmiin: huuhtelee 15 min vedellä. Jos liuoshöyryjen hengittämien aiheutti pahaa oloa, siirry raittiiseen ilmaan. Ihoärsytys: pese pesuaineella ja vedellä. Jos nieilty, ei saa oksentaa. Mene lääkäriin. Tarkemmat tiedot tavarantoimittajalta.