

TEHOLEHTINEN OY

Rintamäenkatu 27 E, PL 354, FIN-33101 Tampere
Puh. matka +358 40 573 0261. Puh. +358 3 364 7340
teho.lehtinen@teholehtinen.fi, www.teholehtinen.fi

tehon

since 1974

EZ KATU -ASFALTTIPAUKKAUSMASSA (EZ Street® Pothole Patch)

EZ KATU -asfalttipaikkausmassa on 1-komponenttinen kylmäasfalttimassa nopeisiin ja kestäviin paikkauksiin ilman kuumentamista pihuille ja teille. Se on heti valmista korjauksiin asfaltti-, kivi- ja betonipäällysteille.

Se soveltuu myös pienikokoisten alueiden asfaltointiin, rikkoutumiin, läpivientien ympärystyttöön, kaapeli- ja putkiurien asfaltointiin, reunakivien ylityskohtiin, yms.

Asfalttipaikkausmassa on tuoreena rakenteeltaan pehmeää mutta kovettuu paineen alla ja tekemisessä ilman kanssa. Kovettunut paikkausmassa ei värjää eikä tartu. Se toimii yhtä hyvin kesällä sekä talvella, joka säällä. Massalla paikkaaminen onnistuu myös sateella, se ei liukene veteen. Massa kestää erittäin hyvin liikennettä ja sen kesto on täysin verrattavissa kuuma-asfalttiin. Massan valmistuksessa on käytetty polymeeriyhdisteitä ja uusioaineita, jotta hiilijalanjälki olisi tuotteella mahdollisimman pieni.

Käyttölämpötila -18° – 32° C. Täyttöpaksuus 25 – korkeintaan 50 mm / kerros. 1 säkki 23 kg on noin 13 litraa. Arviomenekki on 1½ sakkia / 30 mm / 0,5 m². Pakkauskoko on n. 23 kg:n säkki ja EU-lavalle mahtuu 56 sakkia. Ei sisällä haihtuvia tai palavia aineksia rahdinkuljetus huomioiden. HS koodi on 2921.29.0055.

EZ KATU -asfalttipaikkaus on heti valmis liikenteelle. Kun esimerkiksi EZ KATU – asfalttipaikkattu piha halutaan lisäksi uudistaa esim. **Swepco** Asphalt Paving Seal:illa, on paikkausmassan annettava kuivua +20° C lämpötilassa 30 pv ennen ylipinnoitusta.

KÄYTTÖOHJE

1. Puhdista korjattava kohta. Jos kuoppa on syvä, täytä se ensin soralla, murskeella tai särmikkäällä hiekalla niin, että paikkausmassalla täytettäväksi jää noin 4 cm paksu kerros. 4 cm:n asfaltti kestää raskaankin liikenteen – jos korjattava kohta ei altistu kovalle liikenteelle, ohuempi kerros voi riittää.
2. Levitä paikkausmassa ja tiivistä se sopivalla työkalulla, kuten jyrällä tai tärylevyllä. Pienet kohdat voi tiivistää raskaasti lyömällä levyä tai lautaa apuna käyttäen. Tee paikkaus keskeltä hieman kuperaksi ja tiivistä sitten keskeltä reunoille päin.

Kylmällä säällä varastoi paikkausmassa lämpimään n. 1 vrk ajaksi ennen käyttöä, jolloin paikkausmassaa on helpompi työstää.
3. Kun massa on tiivistetty, sen voi heti ottaa käyttöön. Massa kovettuu sitä nopeammin, mitä paremmin se tiivistetään ja mitä enemmän sen päällä ajetaan.

Käyttöturva Normaalissa massassa on pieni määrä bitumia ja pieni määrä petroliliuotetta. Tuotteet kestävät varastointia kylmässä ja säilyvät käyttökelpoisina suljetussa astiassa 1 vuoden. Tuotteet eivät liukene veteen.

Käytä sopivaa suojavaatetusta, työkasineita ja suojalaseja suojaamaan ihoa ja silmiä. Lisätietoja saa tuotteen myyjältä.