

TEHOLEHTINEN OY

Rintamäenkatu 27 E, PL 354, FIN - 33101 TAMPERE
Puh. matka +358 40 573 0261, Puh. + 358 3 364 7340
teho.lehtinen@teholehtinen.fi, www.teholehtinen.fi

tehon

since 1974

SWEPCO ANTI-RUST COATING

Swepeco Anti-Rust Coating suojaa metallipintoja ilmaston ja kemiallisten aineiden korroosion vaikutuksilta erittäin hyvin ja pitkään. Se tunkeutuu metallin huokosiin, aikaan saaden erinomaisen tartunnan, mikä estää sen irtoamisen, kuoriutumisen tai halkeilun, jonka alla ruoste ei leviä!

Anti-Rust Coating ei tarvitse erillistä pohjamaalia. Se tarttuu ja toimii yhtä hyvin pohja- kuin pintamaalinakin.

Vakiovärisävyt: Punainen (RAL 3011) ja valkoinen (RAL 9010). Suurempia määriä toimitusajalla: vihreä (RAL 6010) ja harmaa (RAL 7001).

Käyttökohteita: Yleensä rautametallit, maalaamattomat tai maalatut. Laitteet, poraustornit, laivat, säiliöt, koneet, kulkusillat, rakennusten metalli- ja peltipinnat...

Työohjeet: Pinnan täytyy olla kuiva, puhdas ja kiinteä. Levitys siveltimellä, telalla, kastamalla tai matalapaineruiskulla.

Menekki: Normaali pinnalle menekki on noin 0,10 - 0,16 litraa / m². Astiassa on 25 litraa, joka riittää n. 200 m²:n alueelle yhteen kertaan.

Ohennus: Anti-Rust Coating'ia ei suositella ohennettavaksi. Jos on tarpeen, käytä pintamaalin ohentamiseen aromaattista ohennetta maksimissaan suhteessa 0,13 litraa : 1 litraan maalia. Jos ohentamista tarvitaan pohjamaalauksessa, voi käyttää lakkabensiiniä tai aromaattista ohennetta, jonka voi saada tehtaalta maalitoimituksen yhteydessä. Kysy lisätietoja ohentamiseen edustajalta!

Kuivuminen: Kuivuu normaali olosuhteissa 24 tunnissa käyttöön tai toista käsittelyä varten.

Tuotteen tietoja: Viskoosi, KU 75-85. Paino kg/litra, punainen 1,39, valkoinen 1,43. Kuivumisaika +25°C; kosketuskuiva 2 h ja täysin kuiva 24 h. Leimahduspiste 40,5°C. Käyttölämpötila; minimi +7°C, maksimi 49°C. Laskennallinen märkäkalvon paksuus 1 litra / m² on 1 mm ja kuivakalvo 0,5 mm. Ohenne on petroli tisle.

Käyttöturva: Vältä avointa kosketusta iholle ja silmiin. Ruiskuttaessa käytettävä hengityssuojainta ja suojaavaa työpukua. Vältettävä tuotteen liuoshöyryjen hengittämistä. Tulenarkaa 3 lk. Roiskeet silmiin: huuhtelee 15 min vedellä. Jos liuoshöyryjen hengittämien aiheutti pahaa oloa, siirry raittiiseen ilmaan. Ihoärsytys: pese pesuaineella ja vedellä. Jos nielty, ei saa oksentaa. Mene lääkäriin. Tarkemmat tiedot tavaran toimittajalta.